

防草シート対候性試験結果一覧表

		SUMIDA		他社国産		他社中国産			
初期	縦	643		731		303		N/5cm	JIS L 1908
	横	564		562		389		N/5cm	
	伸び縦	69		38.7		16.1			
	伸び横	84.2		42.8		87.5			
	透水係数	$9.97 \times 10^{(-2)}$		$1.01 \times 10^{(-1)}$		$5.06 \times 10^{(-2)}$		cm/s	JIS A 1218 準拠
4 (1200)	縦	495	77%	613	84%	332	110%	N/5cm	
	横	389	69%	424	75%	331	85%	N/5cm	
	伸び縦	48.5	70%	28	72%	16.5	102%		
	伸び横	57.2	68%	31.1	73%	24	27%		
	透水係数								
7 (2100)	縦	483	75%	604	83%	327	108%	N/5cm	
	横	380	67%	332	59%	279	72%	N/5cm	
	伸び縦	50.6	73%	26.9	70%	15.8	98%		
	伸び横	54.3	64%	21.7	51%	18.7	21%		
	透水係数	$9.48 \times 10^{(-2)}$		$1.07 \times 10^{(-1)}$		$3.16 \times 10^{(-2)}$			

			n1	n2	n3	n4	n5	AVE.
SUMIDA	初期	縦	652	639	636	590	699	643.2
		横	606	586	538	616	472	563.6
	4	縦	575	502	444	478	478	495.4
		横	374	401	459	381	329	388.8
	7	縦	448	542	437	549	438	482.8
		横	435	369	292	402	401	379.8

			n1	n2	n3	n4	n5	AVE.
他社国産	初期	縦	675	660	784	759	775	730.6
		横	486	627	584	510	603	562
	4	縦	619	490	588	675	695	613.4
		横	453	425	415	420	406	423.8
	7	縦	646	445	684	685	561	604.2
		横	322	338	362	340	299	332.2
他社中国産	初期	縦	316	282	307	308	302	303
		横	410	378	369	436	350	388.6
	4	縦	350	346	305	355	306	332.4
		横	327	342	335	316	334	330.8
	7	縦	318	272	346	315	382	326.6
		横	325	260	249	265	294	278.6